

■残響室法吸音率 (財)日本建築総合試験所

中心周波数 (Hz)	残響時間(SEC)		残響室法 吸音率
	試験体有	試験体無	
100	14.82	27.23	0.16
125	14.51	27.07	0.16
160	12.21	23.86	0.20
200	9.16	22.93	0.33
250	6.96	20.70	0.48
315	5.30	17.20	0.66
400	4.60	15.28	0.77
500	3.99	13.23	0.89
630	3.73	11.86	0.93
800	3.53	10.36	0.65
1000	3.27	9.27	1.01
1250	3.08	8.10	1.02
1600	2.94	7.18	1.02
2000	2.78	6.11	1.00
2500	2.58	5.38	1.02
3150	2.35	4.51	1.04
4000	2.19	3.87	1.01
5000	1.90	3.00	0.99